DIALOG(R)File 351:DERWENT WPI (c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

008177771

WPI Acc No: 1990-064772/199009

XRAM Acc No: C90-028552

Dyeing compsn. for keratin - comprises triamino pyrimidine deriv. as

colour developing material, and coupling material

Patent Assignee: KAO CORP (KAOS)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

<u>JP 2019576</u> A 19900123 <u>JP 88169571</u> A 19880707 199009 B JP 2526099 B2 19960821 JP 88169571 A 19880707 199638

Priority Applications (No Type Date): JP 88169571 A 19880707

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 2019576 A 5

JP 2526099 B2 3 D06P-001/32 Previous Publ. patent JP 2019576

Abstract (Basic): JP 2019576 A

Dyeing compsn. for keratin contains triaminopyrimidine deriv. of formula (I) or (II) or its salt as colour-developing material and coupling material. Pref. the coupling material is resorcinol, 2-methyl and/or 4-chloro-resorcinol or 4-propyl and/or 3,4-dimethyl 2,6-diaminopyridine. Dyeing compsn. causes oxidn. coupling with oxygen in air or with chemical oxidising agents, e.g., hydrogen peroxide, urea or melamine added hydrogen peroxide. Molar ratio of colour-developing material to coupling component is, 1:0.5-1:2. Dyeing compsn. opt. contains known colour-developing material, oxidising, wetting or solubilising-agents, thickner, etc.

ADVANTAGE - Keratin fibre can be dyed with wide range of colour, e.g., yellow, red, blue, grey or dark brown, by combination of colour-developing material with coupling material, with high brightness. Colour tone obtd. has good light-, cleaning- and friction-resistance.

Dwg.0/0

Title Terms: DYE; COMPOSITION; KERATIN; COMPRISE; TRI; AMINO; PYRIMIDINE;

DERIVATIVE; COLOUR; DEVELOP; MATERIAL; COUPLE; MATERIAL

Derwent Class: A96; D21; E13

International Patent Class (Main): D06P-001/32

International Patent Class (Additional): C07D-239/50

File Segment: CPI

Manual Codes (CPI/A-N): A03-C01; A08-E03; A12-S05P; D08-B06; E07-D12; E26-C Plasdoc Codes (KS): 0013 0034 0035 0037 0206 0211 0222 0224 0228 0231 1279

1588 1986 2002 2014 2208 2308 2322 2524 3265 2733

Polymer Fragment Codes (PF):

001 014 028 03& 04- 075 147 198 231 240 256 273 303 305 31- 311 335 336 364 366 42- 44& 481 546 55& 601 623 624 642 688 720 721

Chemical Fragment Codes (M3):

01 F012 F013 F014 F015 F016 F431 F542 H1 H101 H122 H123 J5 J592 J9 L9 L910 L930 L999 M210 M211 M213 M231 M240 M280 M282 M320 M413 M510 M521 M530 M540 M782 M903 M904 Q252 Q317 9009-E8301-M

03 G012 G014 G015 G100 H4 H402 H442 H602 H641 H8 M210 M211 M240 M280 M281 M320 M414 M510 M520 M531 M540 M782 M903 M904 Q252 Q317 9009-E8302-M

Chemical Fragment Codes (M4):

02 F012 F013 F014 F015 F016 F431 F542 H1 H101 H122 H123 J5 J592 J9 L9 L910 L930 L999 M210 M211 M213 M231 M240 M280 M282 M320 M413 M510 M521 M530 M540 M782 M903 M904 Q252 Q317 W003 W030 W526 W541 9009-E8301-M

04 G012 G014 G015 G100 H4 H402 H442 H602 H641 H8 M210 M211 M240 M280 M281 M320 M414 M510 M520 M531 M540 M782 M903 M904 Q252 Q317 W003 W030 W526 W541 9009-E8302-M

Derwent Registry Numbers: 0954-U; 1947-U

Generic Compound Numbers: 9009-E8301-M; 9009-E8302-M

?s an= ip 91333495

S3 1 AN= JP 91333495

?t 3/9/1

⑲ 日 本 🖺 特 許 庁 (J P) 💮 ⑪ 特 許 出 願 公 開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-19576

Slnt. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)1月23日

D 06 P 1/32 // C 07 D 239/50

7433-4H 6529-4C

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

❷発明の名称 角質繊維染色組成物

> 昭63-169571 ②特 **P**

纽出 M 昭63(1988)7月7日

⑫発 明 Ш 瀬 者 次 餌 千葉県船橋市山手2-9

⑫発 明 真 野 勉 埼玉県南埼玉郡宮代町宮代台3-7-15

⑫発 明 大 林 道 夫 栃木県宇都宮市石井町2990-8

②発 明 者 栖 大 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙字宮越前4599-1 介

创出 頣 人 花 王 株 式 会 社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号

個代 理 弁理士 有質 外2名

発明の名称

角質機維染色組成物

- 特許博求の政策
 - 1. 銀色物質をよびカップリング物質を含有す る染色組成物において、減色物質が、次の一 般式(1)または(1)

で表わされるトリアミノピリミジン辞導体も たはその塩であることを停祉とする角質機能 杂色组成物。

- カンプリング物質が、レソルシン、2~メ チルレソルシン及び4-クロロレソルシンか らなる群より退ばれる 1 植もしくは 2 種以上 を含有するものである請求項1の角質機構築 色组成物。
- カンプリング物質が、4ープロピルー2. 6-ジアミノピリジン、3、4-ジメチルー 2 、6 -ツアミノピリジンの一方または両方 を含有するものである間水項1の角質被離染 色组成物。
- 発明の詳細な説明

〔 産業上の利用分野 〕

本発明は染色組成物に関し、更に詳細には 毛承等の角質繊維を高形度に染色することが できる角質繊維染色組成物に関する。

〔従来の技術〕

しかしながら、従来の象化染色剤は、杉皮、 染着力をよび盛ろう性にかいて未だ満足すべ

で表わされるトリアミノピリミジン時端体 (以下化合物(I)と称する)であることを特徴 とする角質機維染色組成物を提供するもので ある。

本名明に使用される化合物(I)の塩としては、 塩酸、健康、リン酸等の無機度または、炭素 数1~20の直鎖もしくは分散アルキル蓋を 有するカルボン酸、ヒドロキシカルボン酸、 ポリヒドロキシカルボン酸、スルホン酸等の 有機酸が挙げられ、塩酸、促酸、リン酸、酢 酸、プロピオン酸、乳酸、クエン酸等が好ま しい。

本発明染色組成物に使用されるカップリング物質としては、通常硬化染毛剤に慣用されているものであれば等に制限されないが、例

きものではなかつた。

[繰組を解決するための手段]

そとで本発明者らは前記問題点を解決すべく様々検討を重ねた結果、顕色物質として特定のトリアミノビリミシン朗導体を使用することにより、角質繊維を高彩度で強い色調に 染色することが可能となり、かつその染色は 使れた払ろう性を有することを見出し、本発明を完成した。

すなわち、本発明は顕色物質およびカップ リング物質を含有する染色組成物において、 顕色物質が、次の一般式(I)または (1')

4 ージメチルー2、6 ージアミノピリジンを カップリング物質として用いると高彩度の貴 色が得られる。

本発明の染色組成物中の減色物質とカップリング物質の配合割合は、一方の成分が他方に比べ過剰となつていてもさしつかえないが、モル比で1:0.5~1:2組度であることが好ましい。また概色物質をよびカップリング物質は、ともに単独でも二種以上を組み合せても使用することができる。

また本発明の染色組成物には所望の色調を 得るため必要であれば、更に公知の減色物質、 通常の直染性染料等を配合することができる。

本発明染色組成物は、空気中の酸素によつ ても酸化カップリングを生起し、毛袋等を発 ミジン、 p ーニトロー o ーフエニレンジアミン、 2 ーアミノー 5 ーニトロフエノール、 p ーニトロー m ーフエニレンジアミン、 o ーニトロー P ーフエニレンジアミン、 2 ーアミノー4 ーニトロフエノール等が挙げられる。

本発明に使用される概色物質は、レソルシン系のカップリング物質と組み合せることにより高彩度の赤系色調が得られ、特にレソルシン、4ークロロレソルシンをカップリング物質とすると、高彩度のオレンジ~赤の色調が得られる。また、本発明に使用される概色物質を、ジアミノビリンスのカップリング物質と組み合わせるとによりあざやかな黄色が得られ、特に4ープロピルー2、6ーツアミノビリシン、3、

色するが、化学的硬化剤を添加することにより酸化カップリングを生起させるのが好ましい。 特に好ましい酸化剤としては、過酸化水素:過酸化水素が尿素、メラミン又は硼酸ナトリウムに付加した生成物:このような過酸化水素付加物と過酸化カリウムー二碳酸との、協合物等が挙げられる。

本発明の染色組成物は通常、クリーム、エマルジョン、ゲル、疳疾等の別型で提供されるのが好ましい。このような別型とするには、前配線色物質をよびカップリング物質に、通常化粧品分野にかいて用いられる優荷剤(乳化剤)、可毒化剤、増粘剤、安定化剤、感触向上剤、整果基別、香料等を添加し、常生に使つて製造すればよい。ことで用いられる健

個別(乳化剤)としては、例えばアルキルペ ンゼンスルホネート、脂肪アルコールサルフ エート、アルキルスルホネート、脂肪酸アル カノールアミド、エチレンオキシドと脂肪で ルコールとの付加生成物等が挙げられる。ま た増粘剤としては、例えばメチルセルロース、 デンプン、高級脂肪アルコール、パラフィン 油、脂肪維等が挙げられ、安定化剤としては、 例えば亜硫酸塩等の建元剤、ヒドロキノン醇 導体。キレート刑等が挙げられ、感触向上別、 整装蓄剤としては、例えばシリコーン、高級 アルコール、各種非イオン外面活性剤等の油 別、各種のカテオンポリマー等が挙げられる。 これらの別型にかける誠色物質とカップリ

(以下単に乡で示す)。特に1~38が好ま しい。進興利(乳化剤)は適常0.5~30%、 増粘剤は0.1~25%配合されるのが好まし

またとれらの削型にかいて、組成物全体の 州は 8 ~ 1 0 程度に調整されるのが好ましい。·

本発明染色組成物を用いて角質機能の染色 を実施するには、例えば本発明染色組成物に 現化剤を添加して酸化カップリングを行い染 色板を糾裂し、この染色液を角質繊維に適用 し、10~50分、好ましくは25~35分 前後の作用時間をおいて角質繊維を洗浄した 後乾無するととにより行なわれる。ととて免 色液の適用は15~40℃で行なわれる。 [発明の効果]

本発明の染色組成物を用いて角質線維を染 (矢 施 例)

ング物質の配合量は、合計で0.2~5重量を

色すれば、顕色物質とカップリング物質の組 み合せにより黄~赤~青さらに灰色~無福色 まで幅広い染色が可能であり、その色質は高 杉皮である。特化、レソルシン系のカップリ ング物質と組み合せることにより高彩度の赤 糸色調が、またアミノピリジン系のカップリ ング物質と組み合せることにより高彩度の黄 色が得られる。しかも得られた色調は良好な 耐光性、耐疣浄性及び耐岸操性を有している。

次に実施州を挙げて本発明を詳細に説明す るが、本発明はとれによつて制限されるもの てはない。

突施例1

ペース組成:

		(5)
オレイン酸	1	0
オレイン団ジエタノールアミド		8 .
オレイルアルコール		2 .
ポリオキシエテレンオクテルドデシルエーテル (平均以) 2 0 モル付加)	1	0
エタノール	1	5
プロピレンクリコール	1	o
塩化アンモニウム		3
25% アンモニア		7
*	3	5 .

上配組成からなるペース1008中に4。 5 , 6 - F リアミノー 2 (1H) - ピリミジ ンチオンQ01モル及び後1に示すカップリ ング物質Q01モルを購入した。次いで組成 宙の川をアンモニアにて95に調整すること

により、本発明染色組成物を製造した。

本発明染色組成物 1 0 0 9 に対し、等重量の 6 9 過酸化水素水母液を加えて染色板を調製した。この染色液を白毛はじりの人毛に塗布し、30 c c 3 0 分間放産した。次いで毛袋を逸常のシャンデーで洗浄し、乾燥した。 得られた染色の色調を観察した結果を摂1に示す。

以下余白

2	オレンジ赤色	e)	_	8)	a)	4)	6)	У В)	8)	8)		(4)	(E)
භ	,		•	£	2	耄	牵	J			•	Ж	*
	1#	*		*	*	·#	民	*	<u> %c</u>	*		*	雷
											`\		
							7			λ	÷ ∵		
							ふっ			ات در	ر _ه		
河										=	`		
13				۸		,	0		λ	3v	***		
				3		?	0		٠,	`	11		د
				à	λ	4	ï		1	h	1		ì
.7				>	?	>	~		٠ خ	ゲイ	9		オーノエ
7 . 0				メチャレソルツ	5	アンソカツ	*/ 1	7	4	1	•	د	H
		トレントシン	7	*	7 %	*	4	1	7	. 6	- 2	1	1
٩		ş	7	•	5	*	Ü	7	2	8	4	H	***
2		>	7	*>	*	3	<u>.</u>	7 7	•>	F	*	Н,	7
R		7	7	# B	*	*	וג	7	#	5	*		4
	7	4	0	7	· · ·	5	7	il H	<u>.</u>	ם ת	*	"	* *
- }	マオン	*	^	וג	۲	R	'n	h	لد	٩.	÷	٢	2
	*	1	1	ı	ł	ſ	-	ı	ı	1		1	1
	7	~	•	-2	2	2	~	E	(L)	*	'n	8	8
春春		2	m		S	s	2	6 0	6.	_	_	7	
组成物者号			•••	•		•	•-	~	-	Ξ	-	Ξ,	_